

道路・駐車場・飛行場 (As 系)

ニューサルビア (S) 舗装

一般名称 半たわみ性舗装

アスファルト舗装とコンクリート舗装の両方の長を兼ね備えている舗装です。



概要

- 空隙率の大きな開粒度タイプの半たわみ性舗装用アスファルト混合物に、浸透用セメントミルクを浸透させたものです。
- アスファルト舗装のたわみ性とコンクリート舗装の剛性を兼ね備えた耐久性をもっています。
- セメントミルクの浸透厚によって全浸透型と半浸透型があり、車道に用いる場合は全浸透型を適用します。
- 特殊セメントミルクの原材料をプレミックス化して、袋詰めにした、「サルビアパック」もあり、現場で計量した水と練り混ぜるだけで品質の安定したセメントミルクが得られます。

特長

- 養生時間の違いによって普通タイプ、早強タイプ、超速硬タイプから選択することができます。
- 耐流動性、耐油性、耐荷重性に優れています。
- 路面が白色となるため、明色効果があります。

ニューサルビア S 舗装の種類

タイプ	養生時間	使用するセメントの種類
普通タイプ	3日	普通セメント
早強タイプ	1日	早強セメント
超速硬タイプ	3時間	普通セメント+特殊添加剤

用途

- バスターミナル ● 工場構内 ● ガソリンスタンド ● 空港エプロン